





## KAAKELIMAALI 2K


**RIITTOISUUS**

**KÄYTÄ TELAA**

**PUHDISTA VEDELLÄ**

**1H KÄYTTÖKELPOINEN  
SEKOITTAMISEN JÄL-  
KEEN**

**KOSKETUSKUIVA**

**KERROSTEN VÄLINEN  
AIKA**

**TÄYSIN KUIVUNUT**

Maston Kaakelimaali sisältää maalin ja kovetteen. Maston kaakelimaali on kaksikomponenttinen, vesiohenteinen epoksimaali, joka muodostaa lujan ja kestävä pinnan. Maali on tarkoitettu käytettäväksi kaakelipinnoille, mutta sitä voidaan käyttää myös muille pinnoille esimerkiksi puulle, kivelle ja metallille. Levitä vaahtomuovisella maalitelalla. Puhdista työvälineet vedellä. Seos tulee käyttää 1 tunnin kuluessa Comp A:n ja Comp B:n sekoittamisesta. Kosketuskuiva 3 tunnin kuluttua. Odota 6 tuntia, ennenkuin maalaat toisen kerroksen joko maalilla tai lakalla. Suorita tarvittaessa välihionta. Lopullinen kovuus saavutetaan 7 vuorokauden kuluttua. Riittoisuus: n. 8 m<sup>2</sup> / litra. Soveltuu käytettäväksi myös puu- ja metallipinnoille, kuten työtasoille ja kaapinville. Maalattu pinta voidaan ottaa kevyeen käyttöön (kävely) 12h kuluttua. Kovaa- ja vesirasitusta (esim. lattiamaton käyttö tai vesi lattialla) maali kestää n. 7 vrkn kuluttua.

Käyttöohje: Puhdista käsiteltävä pinta epäpuhtauksista ja saippuajäämistä. Puhdista saumat harjaamalla ne kovapintaisella harjalla. Käsiteltävän pinnan tulee olla täysin kuiva ja pölytön. Sekoita hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä 5-10 tilavuus-%.

Suojaa tai poista silikonisaumat ja pyyhi pinnat huolellisesti nopealla liuottimella (esim. aseton) ennen kaakelimaalin levittämistä. Vaihe 1: Kaada Comp A (väriseos) -purkin sisältö kokonaan mukana tulevaan sekoitusastiaan ja sekoita puhtaalla lastalla kunnes Comp A -seos on tasaista. Vaihe 2: Kaada Comp B (kovete) -purkin sisältö kokonaan sekoitusastiaan ja sekoita huolellisesti. Vaihe 3: Sekoita lastalla 3 min. Sekoita huolellisesti lastalla 3 min. Vaihe 4: Anna seoksen seistä 5 min ennen maalaamista huoneenlämmössä +20 °C. Jos on kylmempää, anna seistä pidemmän aikaa.

Mikäli tuotetta käytetään kohteissa, jossa se joutuu alttiiksi kovalle mekaaniselle rasitukselle (esim. kylpyhuoneen pinnat, lattiat ja lavuaarit), se tulee lakata Mastonin puoli kiiltävällä Kaakelilakalla. Ole tarkkana lakatessa vaaleata pintaa niin että lakkaa on tasainen ohut kerros. Epoksi lakan ominaisuus on kellertävyys ja jos lakkaa jää esim. saumoihin paksu kerros aiheuttaa se sävyeroa kuivuttuaan. Säilytys minimissään +5 °C, ei saa jäättyä. Puoli kiiltävä

**SIDEAINE:** Epoksi

**LÄMMÖNKESTO:** 80°C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 36 kuukautta

**KOKO:** 250ml

**MYyntierä:**

250ml: 2 kpl , 1 kpl

## MASTON Kaakelimaali 2K

Tuotenumero	MASTON Kaakelimaali 2K	Väri	EAN
1840014	Maali 2K Kaakeli Alumiini 250ml		6412490038373
1840004	Maali 2K Kaakeli Betoninharmaa 250ml		6412490038359
1840008	Maali 2K Kaakeli Harmaa 250ml		6412490043704
1840003	Maali 2K Kaakeli Maalarinvalkoinen 250ml		6412490038366
1840001	Maali 2K Kaakeli Musta 250ml		6412490038328
1840007	Maali 2K Kaakeli Tummanharmaa 250ml		6412490043698
1840002	Maali 2K Kaakeli Valkoinen 250ml		6412490038335